

# Ecoprim antiroest

<b>Referentie:</b>	Ecoprim antiroest
<b>Omschrijving:</b>	Een waterverdunbare anticorrosieprimer.
<b>Toepassing:</b>	Waterverdunbare anticorrosieprimer bruikbaar in omgeving ISO 12944 C1 en C2.
<b>Ondergrond:</b>	Staal, verouderd thermisch verzinkt staal, oude goed hechtende verven.
<b>Kleur:</b>	Licht grijs
<b>Glans:</b>	Mat:

## Eigenschappen

- Goede vettolerantie;
- snelle droging;
- Geurarm;
- Roestwerend;
- Sneldrogend;
- Opbouw van grote laagdiktes mogelijk.

## Technische informatie

- **Densiteit:** 1,02kg/l
- **Maalfijnheid:** 4
- **Vaste stofgehalte:** 45% volume
- **VOC:** 173g/liter
- **Droogtijd:** Voor 40 $\mu$  droog

Stofdroog	Overschilderbaar na minimum
60 min.	6 uur

*Droogtijden zijn afhankelijk van de laagdikte en luchtcirculatie.*

- **Theoretisch rendement:** Voor 40 $\mu$  droog: 11m<sup>2</sup>/liter  
*De waarden opgenomen in deze technische fiche zijn typische waarden en kunnen van batch tot batch verschillen.*

## Applicatie

- **Aanbevolen laagdikte:**

	Rol / borstel	Pneumatisch pistool	Airless Pistool
$\mu$ droog	40-60 $\mu$	40-50 $\mu$	50-120

- **Verdunning:**

	Rol / borstel	Pneumatisch pistool	Airless pistool
Verdunning	0%	0-10%	0-5%
Spuitopening	/	1,2 – 1,5	0,009-0,011inch
Druk	/	2-3 bar	120-150 bar

- **Materiaalreiniger:** Lauw water
- **Ondergrondtemperatuur:** +3°C boven dauwpunt.
- **Luchtvochtigheid:** max. 70% RV
- **Temperatuur:** 10°C – 30°C

## Ondergrond

- **Vorbereiding:**
  - Staal:  
Ontvetten en verwijderen van onzuiverheden, stralen tot Sa 2,5 en ontstoffen van de ondergrond.
  - Warmverzinkt staal:  
Wapperen met niet metallisch straalmiddel tot egaal mat oppervlak.
  - Oude goed hechtende verven:  
Onzuiverheden verwijderen, ontvetten en het oppervlak schuren. Geroeste plaatsen ontroesten tot St3 en bijwerken met een geschikte anticorrosie primer. Steeds verenigbaarheid testen van de oude verflaag met de volgende laag.

## Veiligheidsgegevens

- **Vlampunt:** Niet van toepassing.
- **Verpakking:** 5L (blik) – 25L (emmer).

## Opslagcondities

- **Opslagcondities:** Vorstvrij (tss 5°C en 30°C) en buitenbereik van kinderen bewaren.
- **Houdbaarheid:** Max. 12 maand in oorspronkelijke en ongeopende verpakking.

*De in de technische fiche beschreven gegevens zijn gedaan na de nodige testen en jarenlange ervaring. De gebruiker dient te toepassing van het bewust product te toetsen aan de voor hem geldende en bestaande omstandigheden. Uit de technische fiche kan geen enkele garantie afgeleid worden. Bij twijfel, eerst zelf een test uitvoeren.*