

Pu vernis HG/SG

Referentie:	Pu vernis HG/SG
Omschrijving:	(Zijde)glanzende beschemlaag op basis van hoogwaardige Alkydhars.
Toepassing:	Een slijtvaste alkydvernis voor binnentoepassingen.
Ondergrond:	Hout, mdf, metaal ..., ideaal voor het lakken van deuren, trappen, meubelen, parket, ...
Kleur:	Transparant
Glans:	Hoogglans of zijdeglans

Eigenschappen

- Zeer goed afwasbaar;
- Gemakkelijk te appliceren, uitstekende vloeïing;
- Uitstekende vloeïing;
- Duurzaam;
- Krasvast.

Technische informatie

- **Densiteit:** 0,92kg/l
- **Maalfijnheid:** /
- **Vaste stofgehalte:** 48% volume
- **VOC:** 491 g/liter
- **Droogtijd:** 35 μ

stofdroom	overschilderbaar
30 min.	24u

- **Theoretisch rendement:** Voor 35 μ droog = 14m²/l

De waarden opgenomen in deze technische fiche zijn typische waarden en kunnen van batch tot batch verschillen.

Applicatie

- **Aanbevolen laagdikte:**

	Rol/Borstel	Pneum.Pistool
Droog	35 μ	30 μ

- **Verdunning:**

White spirit	Rol/Borstel	Pneum.Pistool
%	0%	0-10%

- **Materiaalreiniger:** White spirit
- **Ondergrondtemperatuur:** + 3°C boven bouwpoint
- **Luchtvochtigheid:** max. 85% RV
- **Temperatuur:** 5°C – 30°C

Ondergrond

- **Vorbereiding:** De ondergrond dient zuiver, ontvet, stofvrij en vrij van andere onzuiverheden.
Hout: Voor de eerste laag mag je, de vernis 5 à 10% verdunnen met White spirit (indien nodig schuren tussen de verschillende lagen)
Oude goed hechtende vernissen:
Steeds de verenigbaarheid testen van de oude verflaag met de volgende laag.
- **Maximale bedrijfstemperatuur - Droge warmte:** max 100°C

Veiligheidsgegevens

- **Vlampunt:** 38°C
- **Verpakking:** 0,75L (blik) – 2,5L (blik).

Opslagcondities

- **Opslagcondities:** Vorstvrij en bij een temperatuur tussen de 5°C en 30°C.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
- **Houdbaarheid:** Max. 2 jaar in oorspronkelijke en ongeopende verpakking.

De in de technische fiche beschreven gegevens zijn gedaan na de nodige testen en jarenlange ervaring. De gebruiker dient te toepassing van het bewust product te toetsen aan de voor hem geldende en bestaande omstandigheden. Uit de technische fiche kan geen enkele garantie afgeleid worden. Bij twijfel, eerst zelf een test uitvoeren.