

Bordverf

Zeer matte lakverf om een schrijfbord te creëren.



Situatie

Geschikt voor binnen en buiten.

Toepassing

Ideaal voor muren maar kan ook op hout aangebracht worden.

Eigenschappen

- Neemt krijt goed op
- Bord makkelijk schoon te maken
- Makkelijk aan te brengen
- Uitstekende vloeiing

Verdunning en reiniging

Verdunnen met white spirit D40.

Materiaal na gebruik direct reinigen met white spirit of cellulose kuisthinner.

Rendement

10m² per liter

Bewaarmethode en houdbaarheid

Eens de pot geopend is geweest (zelfs maar eventjes), de pot eens omdraaien en opnieuw rechtzetten om velvorming te voorkomen.

In een goed afgesloten verpakking op een koele en droge plaats: ten minste 18 maanden.

Applicatie

Met kortharige (vilt) rol en/of borstel. Je kan deze verven ook spuiten met een airless-pistool of luchtspuit.

Voorbehandeling

Oneffenheden op ondergrond eerst behandelen.

De ondergrond moet droog, zuiver en stofvrij zijn.

- Op reeds geverfde muren:

De 1ste laag bordverf aanbrengen over de bestaande muurverf.

- Op nieuwe muren:

Eerst een latex primer aanbrengen op de ondergrond vóór het aanbrengen van de 1ste laag bordverf.

- Op reeds geverfd hout:

Ondergrond lichtjes opslissen en stofvrij maken. De 1ste laag bordverf aanbrengen over de bestaande verflagen.

- Op onbehandeld hout:

Eerst een geschikte primer aanbrengen op de ondergrond vóór het aanbrengen van de 1ste laag bordverf.

Afwerking

- AIRLESS-PISTOOL

Verdun de verf met 0-5% white spirit, gebruik een spuitopening van 0,021 inch, druk van 12-15 Mpa

- LUCHTSPIJT

verdun de verf met 10-20% white spirit, gebruik een spuitopening van 1,5-3mm, druk van 0,2-0,4 Mpa op spuitopening.

Bordverf

Zeer matte lakverf om een schrijfbord te creëren.

• **KWAST OF ROL**

Verdun de verf met 0-10% white spirit of onverdund.

Let op: Laat 3 dagen rusten alvorens te gebruiken als krijtbord.

Aanbevolen laagdikte

Nat : 70 µm

Droog : 40 - 45 µm.

Uitzicht

Glansgraad: Mat

Kleur: Groen en zwart.

Droogtijden

Overschilderbaar na 24 uur. Droog na 6 uur.

Uitgehard na 3 weken. Verwerkingstemperatuur:

10°C - 30°C Stofdroog na 1 uur.

De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en o.a. afhankelijk van de weersomstandigheden, aangebrachte laagdikte en de eventueel toegepaste kleur.

Inhoud

0,75L

Kenmerken

Maaltijnheid: 7

Viscositeit: 120 sec. DIN 4

Hoeveelheid vaste stof: > 45 % vol

Pigmentering: Hoogwaardige pigmenten

Hittevastheid: Bij droge belasting maximaal 90°C