

Primer voor hout

Witte grondverf voor hout.



Situatie

Geschikt voor binnen en buiten.

Toepassing

Ideaal als grondlaag voor hout.

Eigenschappen

- Zeer goed schuurbaar
- Goede vulling
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Uitstekende vloeiing
- Duurzaam

Verdunning en reiniging

Verdunnen met white spirit D40.

Materiaal na gebruik direct reinigen met white spirit of cellulose kuisthinner.

Rendement

10m² per liter

Bewaarmethode en houdbaarheid

Eens de pot geopend is geweest (zelfs maar eventjes), de pot eens omdraaien en opnieuw rechtzetten om velvorming te voorkomen.

In een goed afgesloten verpakking op een koele en droge plaats: ten minste 18 maanden.

Applicatie

Aan te brengen met kortharige (vilt) rol en/of borstel. Je kan deze verven ook spuiten met een airless-pistool.

Voorbehandeling

De ondergrond lichtjes opschuren met korrel 120-240, onstoffen en goed ontvetten met wasbenzine of water met een beetje ammoniak. Laat alles goed uitdrogen vóór het aanbrengen van de primer laag.

Let op: Dit is geen eindlaag.

Afwerking

- AIRLESS-PISTOOL

Verdun de verf met 0-5% white spirit, gebruik een spuitopening van 0,021 inch, druk van 12-15 Mpa

- KWAST OF ROL

Gebruiksklaar

Let op: Het kan nodig zijn om tussen deze laag en de eindlaag lichtjes te slissen, tot om een glad effect te bekomen (de vezel van het hout kan rechtop komen te staan).

Aanbevolen laagdikte

Nat: 60-70µm

Droog: 35-45µm

Uitzicht

Glansgraad: Mat

Kleur: Wit.

Droogtijden

Overschilderbaar na 24 uur. Overspuitbaar na 12uur. Droog na 6 uur. Uitgehard na 3 weken.

Primer voor hout

Witte grondverf voor hout.

Verwerkingstemperatuur: 10°C - 30°C Stofdroog na 30 min.

De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en o.a. afhankelijk van de weersomstandigheden, aangebrachte laagdikte en de eventueel toegepaste kleur.

Inhoud

0,75L

2,5L

Kenmerken

Maaltijnheid: 7

Viscositeit: 180 sec. DIN 4

Hoeveelheid vaste stof: ca. 45

Pigmentering: Hoogwaardige pigmenten

Hittevastheid: Bij droge belasting maximaal 90°C