

# 2 componentenlak SG

Satijnglanzende verf met verharder voor metaal. Component A.



## Situatie

Geschikt voor binnen en buiten.

## Toepassing

Ideaal voor auto's, carrosserie, machinebouw, vloeren, polyester ...

## Eigenschappen

- Uitstekend bestand tegen atmosferische invloeden
- Goed stoot- en slagvast
- Bestand tegen zuren
- Kleur- en glansvast
- Niet krijtend
- Niet vergelend
- Goed bestand tegen water en matig agressieve scheikundige stoffen
- Bestand tegen minerale en plantaardige

## Verdunning en reiniging

Verdunnen met 2 componenten thinner.  
Materiaal na gebruik direct reinigen met 2 componenten thinner of cellulose kuisthinner.

## Rendement

8-10m<sup>2</sup> per liter

## Bewaarmethode en houdbaarheid

Eens vermengd component A (verf) met component B (verharder), te verwerken binnen de 24 uur.

In een goed afgesloten verpakking op een koele en droge plaats: ten minste 18 maanden.

## Applicatie

Aan te brengen met spuitpistool voor een streepvrij resultaat. Het resultaat met een kortharige (vilt) rol of met borstel is minder streepvrij.

## Voorbehandeling

- Op onbehandeld metaal:  
Het metaal eerst lichtjes opschuren met korrel 120-240, ontstoffen en goed ontvetten met wasbenzine.  
Een 1ste laag 2 componentenprimer aanbrengen of een 1 ste laag zinkfosfaat primer aanbrengen (ijzer -> groene/rode/grijze zinkfosfaat primer; non-ferro -> groene), dit om te egaliseren en roestvorming te voorkomen.
- Reeds geverfde of niet-metalen ondergrond:  
De ondergrond lichtjes opschuren met korrel 120-240, ontstoffen en goed ontvetten met wasbenzine.

## Afwerking

Verf (A) + verharder (B): 2,5l (A) + 0, 0,5l (B) OF 0,5l (A) + 0,1l (B)

Verhouding verharder / verf: 1 op 5  
Eens de verf en verharder gemengd zijn, moet dit binnen 24 uur verwerkt worden.

# 2 componentenlak SG

Satijnglanzende verf met verharder voor metaal. Component A.

---

Nat-in-nat werken of lichtjes schuren tussen 2 lagen.

- AIRLESS-PISTOOL

Verdun de verf met 5-10% twee componenten thinner met een viscositeit van 60sec. CF 4

- KWAST OF ROL

Verdun de verf met 0-10% twee componenten thinner of gebruiksklaar.

## Aanbevolen laagdikte

Nat: 75µm

Droog: 30µm

## Uitzicht

Glansgraad: Satijnglans

Kleur: Volgens de RAL-kleurenwaaier.

## Droogtijden

Overschilderbaar na 12 uur. Overspuitbaar nat in nat. Droog (stofdroog) na 15 min. Uitgehard na

48 uur. Verwerkingstemperatuur: 10°C - 30°C  
Stofdroog na 15 min.

De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en o.a. afhankelijk van de weersomstandigheden, aangebrachte laagdikte en de eventueel toegepaste kleur. Voor donkere en felle kleuren gelden bij lage temperaturen langere droogtijden dan voor wit en lichte kleuren.

## Inhoud

0,5L

2,5L

## Kenmerken

Maaltijneheid: 7

Viscositeit: 120 sec. CF 4

Hoeveelheid vaste stof: STEFAAN

Pigmentering: Hoogwaardige pigmenten

Hittevastheid: Bij droge belasting maximaal 90°C