

Houtlak Aqua SG

Referentie:	Houtlak Aqua SG.
Omschrijving:	Een waterverdunbare eindlaag voor hout binnen en buiten.
Toepassing:	Een goed hechtende eindlaag met een zeer goede binnen- en buitenbestendigheid
Ondergrond:	Hout, non ferro metalen, steen, pvc,
Kleur:	Volgens de kleurenwaaier (Ral, NCS, Imagine, ...).
Glans:	lichte zijdeglans.

Eigenschappen

- Goed schuurbaar;
- snelle droging;
- Geurarm;
- Uitstekende vloeï;
- Breed hechtingsprofiel
- De mechanische en chemische bestendigheid kunnen nog verhoogd worden door toevoeging van 7% verharder.

Technische informatie

- **Densiteit:** kleur afhankelijk
- **Vaste stofgehalte:** 45% volume
- **VOC:** 25 g/liter
- **Droogtijd:** Voor 40 μ droog

Stofdroog	Overschilderbaar na minimum
60 min.	4 uur

Droogtijden zijn afhankelijk van de ondergrond en weersomstandigheden.

- **Theoretisch rendement:** Voor 35 μ droog: 13m²/liter
*Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode.
De waarden opgenomen in deze technische fiche zijn typische waarden en kunnen van batch tot batch verschillen.*

Applicatie

- **Aanbevolen laagdikte:**

	Rol / borstel	Pneumatisch pistool	Airless Pistool
Droge laagdikte	40 μ	35 μ	45 μ

- **Verdunning:**

	Rol / borstel	Pneumatisch pistool	Airless pistool
Verdunning water	0-10%	10-20%	0-5%
Spuitopening	/	1,2 – 1,5	0,009-0,011inch
Druk	/	2-3 bar	120-150 bar

Onbehandeld hout licht schuren tussen de verschillende lagen.

- **Materiaalreiniger:** Lauw water
- **Ondergrondtemperatuur:** +3°C boven dauwpunt.
- **Luchtvochtigheid:** max. 80% RV
- **Temperatuur:** 10°C – 30°C

Activator

- Kan gebruikt worden met of zonder activator
Aan te raden voor (alle) horizontale vlakken.
- **Mengverhouding:** (verharder/verf) = 7/100
- **Verwerkingstijd:** 4 uur (De verwerkingstijd is niet gelijk aan de pot life.)
Belangrijk: Voeg de verharder steeds roerend toe aan de verf, en meng nog 2 min. na. Steeds mechanisch mengen.

Ondergrond

- **Vorbereiding:** De ondergrond moet droog, zuiver onvet en zonder stof of andere verontreiniging zijn. Onbehandelde ondergrond voorbehandelen met **Houtprimer Aqua**.

Veiligheidsgegevens

- **Vlampunt:** /
- **Verpakking:** 0.75L (blik) – 2,5L (blik).

Opslagcondities

- **Opslagcondities:** Vorstvrij en buitenbereik van kinderen bewaren.
- **Houdbaarheid:** Max. 2 jaar in oorspronkelijke en ongeopende verpakking.

De in de technische fiche beschreven gegevens zijn gedaan na de nodige testen en jarenlange ervaring. De gebruiker dient te toepassing van het bewust product te toetsen aan de voor hem geldende en bestaande omstandigheden. Uit de technische fiche kan geen enkele garantie afgeleid worden. Bij twijfel, eerst zelf een test uitvoeren.