

Fixateur

Referentie:	Fixateur
Omschrijving:	Fixeermiddel voor beton, gips en poreuze oppervlakken op basis van een water verdunbare micro-emulsie. Geschikt voor binnen en buitentoepassingen.
Toepassing:	Wordt gebruikt als isolatie- fixatiemiddel voor poreuze en poederige oppervlakken, alvorens deze te schilderen met water verdunbare latex- of acrylaatverf.
Ondergrond:	Pleister, gipskarton, plamuur, baksteen, beton,
Kleur:	Transparant
Glans:	mat

Eigenschappen

- Licht afwasbaar;
- Dampdoorlatend;
- Zeer goede impregnatie;
- Snelle Droging
- Geurloos

Technische informatie

- **Densiteit:** 1,02kg/l
- **Maalfijnheid:** Niet van toepassing
- **Vaste stofgehalte:** +/-22% volume
- **Viscositeit:** 200mPa.s
- **VOC:** 1,759 g/L
- **Droogtijd:**

stofdroog	Overschilderbaar na
30 min	4 uur

Droogtijden zijn afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en porositeit van de ondergrond.

- **Theoretisch rendement:** +/-10m²/liter (afhankelijk van de porositeit van de ondergrond).

De waarden opgenomen in deze technische fiche zijn typische waarden en kunnen van batch tot batch verschillen.

Applicatie

- **Applicatiemethode:** Borstel, rol of airless.
- **Aanbevolen laagdikte:** Niet van toepassing
- **Verdunning:** Met water
De Fixateur wordt in geconcentreerde vorm geleverd en kan 20-50% verdund worden met water.
- **Materiaalreiniger:** Lauw water
- **Ondergrondtemperatuur:** +3°C boven dauwpunt
- **Luchtvochtigheid:** max. 80% RV
- **Temperatuur:** 10°C – 30°C

Ondergrond

- **Vorbereiding:** De ondergrond moet droog, zuiver, ontvet of zonder andere verontreiniging zijn.
Dient afgewerkt te worden met **latex-** of **acrylaatverf**.

Veiligheidsgegevens

- **Vlampunt:** /
- **Verpakking:** 4L kunststof emmer

Opslagcondities

- **Opslagcondities:** Vorstvrij (tss 5°C – 30°C) en buitenbereik van kinderen bewaren.
- **Houdbaarheid:** Min 18 maanden in oorspronkelijke en ongeopende verpakking.

De in de technische fiche beschreven gegevens zijn gedaan na de nodige testen en jarenlange ervaring. De gebruiker dient te toepassing van het bewust product te toetsen aan de voor hem geldende en bestaande omstandigheden. Uit de technische fiche kan geen enkele garantie afgeleid worden. Bij twijfel, eerst zelf een test uitvoeren.