

Pu vernis HG/SG

Referentie:	Polyurethaan vernis hoogglanzend of satijnglanzend
Omschrijving:	(Zijde)glanzende beschemlaag op basis van hoogwaardige Alkydhars.
Toepassing:	Een slijtvaste alkydvernis voor binnen en buiten toepassingen.
Ondergrond:	Hout, mdf, metaal ..., ideaal voor het lakken van deuren, trappen, meubelen, parket, ...
Kleur:	Transparant
Glans:	Hoogglans of zijdeglans

Eigenschappen

- Zeer goed afwasbaar
- Gemakkelijk aan te brengen
- Uitstekende vloei
- Duurzaam
- Krasvast.

Technische informatie

- **Densiteit:** 0,92kg/l
- **Maalfijnheid:** /
- **Vaste stofgehalte:** 48% volume
- **VOC:** 470 g/liter
- **Droogtijd:** 35μ

stofdroom	overschilderbaar
1uur	24u

Droogtijd afhankelijk van omgevingstemperatuur, laagdikte en vochtigheid.

- **Theoretisch rendement:** Voor 35μ droog = 14m²/l

De waarden opgenomen in deze technische fiche zijn typische waarden en kunnen van batch tot batch verschillen.

Applicatie

- **Aanbevolen laagdikte:**

	Rol/Borstel	Pneum.Pistool
Droog	35μ	30μ

- **Verdunning:**

White spirit	Rol/Borstel	Pneum.Pistool
%	0%	0-10%

- **Materiaalreiniger:** White spirit
- **Ondergrondtemperatuur:** + 3°C boven bouwpoint
- **Luchtvochtigheid:** max. 85% RV
- **Temperatuur:** 10°C – 30°C

Ondergrond

- **Vorbereiding:** De ondergrond dient proper, ontvet, stofvrij en vrij van andere onzuiverheden.
Hout: Voor de eerste laag mag je, de vernis 5 à 10% verdunnen met White spirit (indien nodig schuren tussen de verschillende lagen)
Oude goed hechtende vernissen:
Steeds de verenigbaarheid testen van de oude verflaag met de volgende laag.
- **Maximale bedrijfstemperatuur - Droge warmte:** max 100°C

Veiligheidsgegevens

- **Vlampunt:** 38°C
- **Verpakking:** 0,75L (blik) – 2,5L (blik).

Opslagcondities

- **Opslagcondities:** Vorstvrij en bij een temperatuur tussen de 5°C en 30°C.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
- **Houdbaarheid:** Max. 2 jaar in oorspronkelijke en ongeopende verpakking.

De in de technische fiche beschreven gegevens zijn gedaan na de nodige testen en jarenlange ervaring. De gebruiker dient te toepassing van het bewust product te toetsen aan de voor hem geldende en bestaande omstandigheden. Uit de technische fiche kan geen enkele garantie afgeleid worden. Bij twijfel, eerst zelf een test uitvoeren.